



## **Acacia VEGETAL CHARCOAL**

**Elaboración:** Hornos metálicos - máquinas envasadoras.

### **Características Físico-Químicas:**



*Poder Calórico: no menos de 6 400 Kca/Kg*




*Tiempo de incandescencia: 4+ horas.*




*Húmedad máxima permitida: 1%*



*Ceniza: 6%.*



*Carbono fijo: 85%*



*Volátil: 5-10%.*

**Charcoal-Trade International Propietario : Oliver Peiseler**

Krähwinkeler Weg 23 D, D- 42799 Leichlingen

00492174 - 39558 charcoal-trade@online.de



**Color: Uniforme.**

**Sonido: Metálico, no chispea ni estalla, quema con llama sin humo.**



**Dimensiones aproximadas:**

**Largo:        cualidad Restaurante hasta 60 mms de 150 mm**  
**cualidad normal            hasta 20mm de 60mm**

**Envase :     fuerte bolsa del papel de 2,5 / 3 / 4 / 5 kgs.**  
**o en sacos de prolipropileno de 10 / 15 kgs .**

**Convenientemente sellado a máquina.**

**Exportado:**

**En contenedores de 40 HQ sin paletizar con no menos de 18.5 toneladas.**

**Charcoal-Trade International Propietario : Oliver Peiseler**

Krähwinkeler Weg 23 D, D - 42799 Leichlingen

00492174 - 39558    charcoal-trade@online.de