

فحم المارابو

الإعداد: في أفران تقليدية أو معدنية. المزيد من المعالجة يتم يدويا أو بواسطة غربال.


معطيات تقنية:



مدة الحرق: من 4 إلى 5 ساعات




كمية الحرق: 6400 كيلو كالوري / كجم على الأقل



الرماد المتبقي: 2%.



أقصى قدر متبقي من الرطوبة: 6%.



المواد المتطايرة: 5 إلى 10%



الجزء الثابت من الكربون: 80 إلى 90%

شاركول تريد إنترناسيونال المالك: أوليفر بايزلر

كريفينكلر فيك D 23، D – 42799 لايشلينغن

charcoal-trade@online.de 0049217439558

لون موحد وبريق معدني.

الفحم يحترق من جميع الجوانب بالتساوي و بحرارة مرتفعة، دون تطاير شرر أو تكون دخان

الأبعاد: الطول يصل إلى 20 سنتمتر (لا يقل عن 4 سنتمتر).

القطر: يصل إلى 5 أو 6 سنتمتر (لا يقل عن 2 سنتمتر).

يعبأ الفحم في عبوات 20 كلغ تقريبا في أكياس التي بوليبروبيلين التي تمت خياطتها يدويا أو آليا بعناية. أو بدلا من ذلك في أكياس ورقية من 4 طبقات ب 12 كلغ. 80% من المحتوى على الأقل يجب أن يكون وفق الأبعاد المذكورة أعلاه.

التصدير: في حاويات 40 قدم عالية الارتفاع مع وزن 18,5 طن على الأقل.

شاركول تريد إنترناسيونال المالك: أوليفر بايزلر

كريفينكلر فيك D 23 ، D – 42799 لايشلينغن

charcoal-trade@online.de 0049217439558