



Quebracho Vegetal Charcoal

Elaboración: Hornos tradicionales. Procesado manualmente a través de cernidores o máquinas envasadoras.


Características Físico-Químicas:



Poder Calórico: 6800 – 7000 Kca/Kg




Tiempo de incandescencia: 4-5 horas.




Húmedad máxima permitida: 2%



Ceniza: 4%.



Carbono fijo: 75 %



Volátil: 20 %.

Charcoal-Trade International Propietario : Oliver Peiseler
Krähwinkeler Weg 23 D, D - 42799 Leichlingen

00492174 - 39558 charcoal-trade@online.de



Color: Uniforme.

Sonido: Metálico, no chispea ni estalla, quema con llama sin humo.



Dimensiones aproximadas:

Largo: hasta 50 mms de 150 mm

El Carbón envasado en sacos de prolipropileno fuerte bolsa del papel de 10 kgs. 15 kgs. 20 kgs .

Convenientemente sellado a máquina.

Exportado:

En contenedores de 40 HQ sin paletizar con no menos de 19.5 toneladas.

**Charcoal-Trade International Propietario : Oliver Peiseler
Krähwinkeler Weg 23 D, D - 42799 Leichlingen**

00492174 - 39558 charcoal-trade@online.de