



MARABÚ VEGETAL CHARCOAL

Elaboración: Hornos tradicionales o metálicos. Procesado manualmente a través de cernidores o máquinas envasadoras.


Características Físico-Químicas:



Poder Calórico: No menos de 6 400 Kca/Kg




Tiempo de incandescencia: 4-5 horas.




Húmedad máxima permitida: 6%



Ceniza: 2%.



Carbono fijo: 80-90%



Volátil: 5-10%.

Charcoal-Trade International Propietario : Oliver Peiseler
Krähwinkeler Weg 23 D, D- 42799 Leichlingen

00492174 - 39558 charcoal-trade@online.de



Color: Uniforme.

Sonido: Metálico, no chispea ni estalla, quema con llama sin humo.



Dimensiones aproximadas:

Largo: hasta 20 cms (no menos de 4 cms).

Grosor: hasta 5-6 cms (no menos de 2 cms).

El Carbón envasado en sacos de prolipropileno de 20 kgs.

o fuerte bolsa del papel 15 kgs convenientemente sellado a mano o cosido a máquina.

Debe presentarse con el 80 % de Carbón entre los 10 – 15 cms.

Exportado:

En contenedores de 40 HQ sin paletizar con no menos de 18.5 toneladas.

Charcoal-Trade International Propietario : Oliver Peiseler
Krähwinkeler Weg 23 D, D - 42799 Leichlingen

00492174 - 39558 charcoal-trade@online.de